



Tvrdý voskový olej Natural surový

Bez trvale mokrého efektu!

Ke zušlechtění dřeva do vnitřních prostor – pro uchování přírodního světlého odstínu dřeva



3044

Natural surový
(na dubu)



30 m²/1 l

1 nátěr

Popis produktu:

Velmi lehce bílé pigmentový (pouze 1% bílého pigmentu) matný nátěr na dřevo, který jedinečným způsobem kombinuje výhody a přednosti přírodních olejů a vosků v jednom prostředku. Plocha ošetřená Osmo Tvrdým voskovým olejem odpuzuje nečistoty a vodu, je odolná vůči otěru a je příjemná na dotyk. Vytváří rovnoměrnou optiku dřeva, harmonický vzhled a chrání dřevo téměř neviditelným způsobem.

Ve srovnání s běžnými nátěrovými hmotami vytvářejí přírodní oleje a vosky stejnoměrné zbarvení a také příjemný hladký povrch.

Snadno aplikovatelný, bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby mezibroušení – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Odolný vůči vínu, pivu, kole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě, vyhovuje požadavkům normy DIN 68861-1A, zamezuje vzniku stop po vodě. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky

v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Doporučené použití:

Osmo Tvrdý voskový olej v odstínu Natural surový je vhodný jako téměř neviditelný, ochranný povrchový nátěr na světlé povrchy dřeva v interiéru, jako jsou dřevěné podlahy a nábytek. Opticky napodobuje povrch dřeva bez ošetření a zachovává tak jeho vizuální pravost.

Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, bodlákový olej, karnaubový a kandelinový vosk), parafínů, oxidu titaničitého, sikativ (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/i, 500 g/l).

Podrobné informace týkající se složek jsou k dispozici na vyžádání.

Technické údaje:



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Specifická hmotnost: 0,94-0,96 g /cm³

Viskozita: Viskozita: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropní

Zápach: slabý/mírný, po zaschnutí bez zápachu

Teplota vzplanutí: > 60 °C, podle normy ISO 9001. DIN EN ISO 2719

Hodnota pH: není požadována

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchovávan v těsně uzavřené plechovce na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24–36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 18%). Osmo Tvrdý voskový olej v odstínu Natural surový je připraven k přímému použití. Prosím, neředěte. Dobře před použitím promíchejte.

Staré mikroporézní nátěry očistěte, popřípadě slabě obruste, staré vrstvy barev a laků odstraňte (pomocí Osmo Odstraňovače nátěrů nebo obroušením). Při broušení používejte vhodnou masku proti prachu. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo tmelem na dřevo.

Před aplikací nátěru pečlivě dřevěné plochy obruste. Nejdříve použijte hrubý smirkový papír a pro konečné dobroušení podlah nebo pracovních ploch použijte hrubost P120-150, pro nábytek P180-240. Před aplikací nátěru pečlivě z povrchu odstraňte

brusný prach (kartáčem nebo vysavačem).

Zpracování/Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě pevným Osmo štětcem, Osmo podlahovým štětcem (220 mm) nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozeřete. Nechte schnout ca.24 hodin. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání. Poté naneste druhou vrstvu nátěru stejným způsobem. Pro zachování surovosti dřeva naneste druhou vrstvu nátěru výrobkem Osmo Tvrdý voskový olej matný. Při renovaci olejovaných/voskovaných podlah zpravidla postačuje jeden nátěr na očištěnou a suchou plochu.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromatů).

Vydatnost :

1 l vystačí při jednom nátěru na 30 m². Vydatnost závisí významně na charakteru dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.

Doba schnutí:

Přibližně 24 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Upozornění:

Tvrdý voskový olej v odstínu Natural surový chrání dřevo téměř neviditelně. Příliš silně provedená aplikace přípravku a nedostatečné větrání vedou ke zpoždění doby schnutí a typickému zápachu oleje. Případné tahy po štětci lze odstranit pomocí suchého nepoužitého válečku z mikrovlákna do 30 minut po nanesení. Přirozený barevný odstín dřeva je zachován- nemění tón dřeva, žádný trvale mokrá efekt. OSMO Tvrdý voskový olej v odstínu Natural surový chrání dřevo, aniž je nátěr viditelný.

Na tmavých/načervenalých dřevěch vytváří OSMO Tvrdý voskový olej Natural surový lehce bělavý nádech. Doporučujeme provést zkušební nátěr. Pozor! Na vnitřních plochách skříní a zásuvek naneste pomocí hadříku maximálně jednu vrstvu.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte

pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý). Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Barevné odstíny:

3044 Natural surový

Velikosti balení:

0,75 l; 2,50 l; 10 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, ale nepředstavují jakoukoli záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol.s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz .

Verze 12/2025



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz