



ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ LAZURA

Rychleschnoucí nátěr dřeva

Vrchní nátěr v různých barvách-ideální pro venkovní použití



7247 Borovice transparentní



7248 Dub světlý transparentní



7249 Teak transparentní



7251 Palisandr transparentní



7252 Modřín transparentní



7253 Patina transparentní



7254 Perlově šedá transparentní



7255 Bazaltově šedá transparentní



7319 Oblázkově šedá mat



7320 Natural šedá mat



7321 Patina mat

16 m²/l
1 nátěr



Popis výrobku:

Extrémně odolná barva vůči povětrnostním podmínkám a UV – záření. Transparentně barevný, hedvábně matný nátěr do exteriéru. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči slinám a potu podle DIN 53160, vhodný pro dětské hračky podle EN 71.3).

Oblasti použití:

Osmo Zahradní & fasádní lazura je vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkovním prostředí: dřevěných fasád, balkonů, dřevěných okenic, plotů, zahradních domků, pergol,

zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod.

Složení:

Na bázi polymerní disperze, oxidu titaničitého (bílý pigment), oxidů železa a organických pigmentů, aditiv a konzervačních látek (BIT a CIT/MIT). Rozpouštědlo: voda. Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



a obklady budov. Limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající do této kategorie (kat. 1.e) = 130 g/l VOC (2010). Tento výrobek obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 1,05-1,10 g/cm³

Viskozita: 25-35 s, 4 mm podle DIN 53211, viskózní/kapalný

Zápach: slabý/mírný, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: není požadován

Hodnota pH: 7,5 - 8,5

Skladovatelnost:

2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a teplotami nad 30 °C.

Příprava:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (teplota pro nátěr minimálně +5 °C, max. 18% vlhkost dřeva). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodráním, hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo WR Impregnace dřeva. Alternativně lze pro fyzikální ochranu dřeva, které je obzvláště náchylné k modráním použít impregnační nátěr na ochranu dřeva WR 4041, který neobsahuje biocidy. Zahradní & fasádní lazura je připravena přímo k

použití, prosím neřeďte. Před použitím dobře promíchejte. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr ze všech stran ještě před smontováním. Staré, špatně přilnavé nátěry je třeba očistit a obrousit. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření).

Aplikace:

S Osmo plochým štětcem, Osmo válečkem z mikrovlákna nebo Rounem na olejové nátěry. Nanášejte rychle, v tenké vrstvě a ve směru vláken dřeva. Popřípadě naneste nástřikem. Ponechte schnout při dobrém větrání po dobu 3–4 hodiny. Poté zaschnutý povrch přebruste a proveďte druhý nátěr v tenké vrstvě. Při renovacích postačí zpravidla jeden nátěr.

Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

Doba schnutí:

Přibližně 3–4 hodiny (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23 °C a 50% relativní vzdušné vlhkosti), je-li zajištěno dobré větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 16 m². Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

Upozornění:

U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny povětrnostním vlivům, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentových složek dřeva. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem vymývatelných látek (dub, akát, modřín atd.) nechte nejprve důkladně zvětrat. Tím bude zajištěno, že nátěr optimálně přilne.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H) -on (BIT); směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (3:1).

Může způsobit alergické reakce. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo označení. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Varování-Info pro alergiky

Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Pro více informací pro alergiky zavolejte na technické poradenství na tel. č. 777052460.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

Barevné odstíny:

7247 Borovice transparentní
7248 Dub světlý transparentní
7249 Teak transparentní
7251 Palisandr transparentní
7252 Modřín transparentní
7253 Patina transparentní
7254 Perlově šedá transparentní
7255 Bazaltově šedá transparentní
7319 Oblázkově šedá matná
7320 Natural šedá
7321 Patina matná

Velikosti balení:

0,75 l; 2,5 l



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ



Výše uvedené informace se zakládají na dostupných informacích, nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.osmo.cz nebo na www.au-mex.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR:

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská
574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,
www.au-mex.cz

Verze 04/2026



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz

