



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Reaktivní mořidlo

Mořidlo pro dosažení šedého odstínu dubového dřeva ve třech intenzitách



6656  
šedý efekt  
light



6657  
šedý efekt  
medium



6658  
šedý efekt  
intenziv



10-15 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis výrobku:

Výrobek pracuje na principu reakce složek mořidla s taninem, obsaženým v dubovém dřevě. Dosažený šedavý odstín závisí na množství naneseného mořidla a na přirozeném obsahu taninu v dřevě. Zасhlou mořenou plochu doporučujeme ošetřit bezbarvým nebo transparentním Osmo nátěrem pro interiéry.

### Oblasti použití:

Osmo Reaktivní mořidlo je ideální pro moření nábytku, schodišť, parket a dalších výrobků z dubového dřeva.

### Složení:

Na bázi vodorozpustných solí kovů a aditiv. Výrobek nepodléhá požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění.

### Fyzikální vlastnosti:

Viskozita: 1 – 10 mPa.s

Zápach: slabý/jemný, po zaschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: neaplikuje se

pH: 2 - 3



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

## Skladovatelnost:

Doba použitelnosti je 2 roky a více, je-li obal uchováván dobře uzavřený. Nevystavujte působení mrazu nebo teplotám vyšším než 30 °C!

## Příprava:

Povrch surového dubového dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (max. 18% vlhkost dřeva). Osmo Reaktivní mořidlo je přímo připraveno k použití, prosím neředěte. Před použitím důkladně promíchejte. Nejvhodnější pro moření jsou strukturované nebo kartáčované povrchy. Staré nátěry je nezbytné odstranit až na surové dřevo. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření). Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu zatměte Osmo Tmelem na dřevo. Před aplikací mořidla odstraňte prach z broušení povrchu smetáčkem nebo vysavačem. Plochy z plastů, kamene a podobných materiálů, které nemají být mořeny, je nezbytné zakrýt fólií. Výsledný barevný odstín dřeva silně závisí na charakteristice dřeva, množství použitého mořidla a způsobu jeho nanášení. Z toho důvodu je třeba provést zkušební nátěr, zejména u neznámého dřeva.

## Aplikace:

U malých ploch (nábytek schodiště) nanášejte mořidlo v tenké vrstvě rovnoměrně ve směru vláken dřeva Osmo válečkem z mikrovlákna a ihned důkladně rozetřete štětcem.

Protože by u velkých ploch hrozilo nebezpečí nerovnoměrného reagování

složek mořidla s taninem obsaženým ve dřevu, doporučujeme aplikovat mořidlo postřikovačem a ihned ho rozetřít bavlněným hadrem. Nechte schnout za dobrého větrání přibližně 3 – 5 hodin. V případě potřeby přeleastěte bílým leštícím kotoučem tak, aby nedošlo k poškození mořeného povrchu. Po zaschnutí doporučujeme aplikovat Osmo bezbarvý nebo transparentní nátěr pro interiéry.

## Doba schnutí:

Přibližně 3 – 5 hodin za běžných klimatických podmínek (cca 23 °C / 50% relativní vzdušná vlhkost) a při zajištění dostatečného větrání. Nižší teplota a/nebo vyšší vzdušná vlhkost způsobují prodloužení doby schnutí.

## Vydatnost:

1 litr výrobku postačuje k ošetření cca 10 - 15 m<sup>2</sup> při aplikaci v jedné vrstvě. Vydatnost závisí do značné míry na charakteristice dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

## Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla.

## Upozornění:

Mořidlo reaguje s taninem, obsaženým v dubovém dřevu. Z tohoto důvodu závisí výsledný odstín na obsahu taninu ve dřevě a u dřeva z různých



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

stromů může docházet k rozdílným reakcím. I po zaschnutí nátěru reakce stále probíhá, takže vzhled ošetřené plochy se ještě může měnit. Následně lokální opravy s cílem dosáhnout jednotného vzhledu jsou proto velmi obtížné. Nerovnoměrné rozetření Osmo Reaktivního mořidla nebo přetírání již ošetřených míst způsobuje významné vzhledové vady. Použití mořidla na velkých plochách (např. parketové podlahy) by měli provádět pouze zkušení pracovníci, nejlépe ve dvojicích.

## Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

## Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte pod katalogové číslo 08 01 12 (Odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11) a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných a ostatních odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

## Barevné odstíny:

6656 šedý efekt light

6657 šedý efekt medium

6658 šedý efekt intenziv

## Velikosti balení:

1 l

Výše uvedené informace se zakládají na našich nejlepších znalostech, nepředstavují však jakékoliv záruky.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)

Verze 11/19



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)