



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

Odstraňovač tříslovinových skvrn 6602

Vysoce účinné odstraňování černých skvrn ve dřevě obsahujícím kyselinu tříslovou (dub).



Popis produktu:

Speciální čisticí prostředek na odstraňování černých skvrn od kyseliny tříslové z neošetřených nebo naolejovaných dřevěných povrchů v interiéru.

Doporučené použití:

Osmo Odstraňovač tříslovinových skvrn se doporučuje zejména na dřevěné podlahy a nábytek z dubového dřeva.

Složení:

Osmo Odstraňovač tříslovinových skvrn obsahuje biologicky odbouratelnou kyselinu šťavelovou.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost: 1,005-1,035 g/cm³

Viskozita: 120-160 mPas

Zápach: slabý/mírný, po vysušení bez zápachu

Bod vzplanutí: není požadován

Hodnota pH: 1-2

Skladovatelnost:

Doba životnosti je 2 roky a déle, pokud je skladován v původním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem a teplotami nad 30 °C!

Příprava:

Odstraňte z povrchu hrubé nečistoty (zametením). Odstraňovač tříslovinových skvrn je připraven k použití, neřed'te jej. Před ošetřením přípravkem Odstraňovač tříslovinových skvrn zkontrolujte podklad (doporučujeme zkušební ošetření)!

Kvalita výsledného vzhledu po ošetření závisí mimo jiné i na vlastnostech



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

dřeva, a proto je doporučeno provést zkušební ošetření.

Zpracování/Aplikace:

Rovnoměrně nastříkejte Odstraňovač tříslavinových skvrn na černé skvrny, až se povrch zcela pokryje. Nechte působit 30 až 45 minut a setřete hadříkem, který nepouští vlákna. V případě potřeby postup opakujte a poté otřete čistou vodou. Na suchou ošetřenou plochu poté naneste vhodný ošetřující olej, který dřevo opět ochrání.

Čištění pracovního náradí:

Vyčistěte s vodou a mýdlem.

Vydatnost:

1 l pokryje přibližně 10 m² (v závislosti na intenzitě skvrn) při jedné aplikaci. Pokrytí výrobku výrazně závisí na stavu dřeva. Všechny informace se vztahují na hladké a hoblované/řezané povrchy. U jiných povrchů může dojít ke snížení pokrytí.

Doba schnutí:

Před nanesením nového nátěru nechte dřevo důkladně vyschnout (cca 24 - 48 hodin). (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje doba schnutí

Upozornění:

Chraňte kovy (např. kování na nábytku) a rostliny před přímým kontaktem (např. zakryjte užitkové a

okrasné rostliny malířskou fólií nebo je umístěte mimo dosah).

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Může způsobit alergické reakce.

Obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (3:1).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Varování-Informace pro alergiky

Pozor! Při aplikaci hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Pro více informací pro alergiky zavolejte na technické poradenství na tel. č. 777052460.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a zcela vyprázdněné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: EU č. 07 06 99). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Barevné odstíny:

6602 bezbarvý

Velikosti balení:



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



+420 283 933 452



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNITŘNÍ POUŽITÍ

0,25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZund COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

Verze 12/2024



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz