

Manuální zpracování OSMO TERASOVÝCH OLEJŮ



Popis výrobku

Osmo terasové oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na dřevo na bázi přírodních olejů pro veškeré dřevo ve vnějších prostorách. Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou mimořádně odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Bez obrušování jednoduše přetřít, není třeba žádný základní nátěr. Lze je snadno roztírat bez znatelných okrajů. Během natírání nezasychají.

Oblasti použití

Dřevěné terasy a zahradní nábytek apod. z modřínu, Thermo-dřeva, bangkirai, massaranduby a ostatního ušlechtilého dřeva, které mají být chráněny před znečištěním a vlhkostí.

Vzhled dřeva je oživen a dřevo je chráněno před vysycháním a „zašlým“ povrchem dřeva. OSMO Terasové oleje poskytují na základě pigmentace ochranu před UV zářením.

Barevné odstíny v akci:

č. 010 Thermo dřevo olej, přírodní tónovaný

Vydatnost na litr:

Hladké hoblované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m² na hladký hoblovaný povrch. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 12 m².

Vroubkované / drážkované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 14 m² na vroubkované/drážkované povrchy. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 7 m².

Příprava povrchu:

Čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek je nezbytné před aplikací nátěru nechat zvětrat (přibližně po dobu 4 týdnů) nebo omýt Osmo čističem štětců. Dřeva s vysokým obsahem pryskyřic (jako je např. modřín nebo douglaska) nechte zvětrat po dobu nejméně 6 týdnů. Čerstvě impregnovaná dřeva a dále exotické dřeviny jako např. massarandubu, bangkirai, merbau nebo garapu nechte zvětrat minimálně 3 měsíce před prvním nátěrem.

Pokud již došlo k zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem proti zašednutí dřeva č. 6609.

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Terasový olej je připraven k přímému použití, prosím neředte. Dobře před použitím promíchejte.

Staré mikroporézní nátěry důkladně očistěte, staré barvy a laky zcela odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr na všechny plochy ještě před smontováním.

Je-li požadována navíc ochrana proti hnilobě, modráni a napadení hmyzem, dřevo předem – pokud možno ze všech stran – ošetřete Osmo Impregnační dřeva WR*.

** Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.*

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů – provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Zpracování

Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec na olejové nátěry) tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva. Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme Osmo Kartáč k natírání teras 150 mm přímo na míru na terasová prkna, se kterým lze pracovat ve stoje a šetřit záda. Dobře a rovnoměrně rozetřete. Potom naneste 2. nátěr – rovněž tence. Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Aplikace pomocí:

Kartáč k natírání teras s držákem

Díky ergonomické rukojeti a spoji pro Osmo Systémovou Teleskopickou tyč se spojením Quick Connect je vhodný pro ruční nanášení Terasových olejů. Dostupná šířka: 150mm.



Systémová teleskopická tyč

Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým úchytem Soft-Touch a technologií Quick Connect. Nastavitelná délka: 120-200 cm.

Set k natírání teras

Pro ruční nanášení terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s rukojetí (150mm široký) a držákem přizpůsobeným na Osmo Systémovou Teleskopickou tyč se spojením Quick Connect, plochý štětec (25mm)



Doba schnutí:

Cca 12 hodin (za běžných klimatických podmínek, 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkost se prodlužuje doba schnutí.

Čištění pracovního náradí

Osmo Čističem štětců (neobsahuje aromáty).