



Odšed'ovač dřeva - Gel

Ucelené a efektivní odstranění starých terasových olejů a lazur



6609

Bezbarvý



10 m²/1 l
1 nátěr



Informace o výrobku:

Účinný gel je hustý speciální čistící prostředek k oživení a čištění zešedlého dřeva ve vnějších prostorách. Odstraňovač šedi ze dřeva – gel je husté konzistence, a proto nestéká a neodkapává, takže i na svislých plochách ho lze snadno rozírat. Gel působí účinně do hloubky a tím se odstraní šedá patina a následným nánosem oleje se obnoví teplý barevný odstín dřeva.



Oblast použití:

Osmo Odšed'ovač dřeva gel se zvláště doporučuje na dřevěné terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a podobné plochy.

Před použitím proveďte zkušební nátěr.

Vhodnost, dobu působení, a potřebné množství přípravku zjistěte zkouškou na odpovídajících vzorcích. Pozor při použití na ozdobných lištách. Lišty se mohou uvolnit od podkladu.

Příprava povrchu:

Zešedlé dřevo očistěte od hrubých nečistot (koštětem) a následně navlhčete vodou. Osmo Gel odstraňující zašednutí dřeva je připraven k přímému natírání, neředěte. Před vlastní aplikací je doporučeno ověřit vlastnosti podkladu a provést zkušební nátěr.

Zpracování:

Gel naneste ve směru kresby žilek dřeva. Po cca 20 minutách působení



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

očistěte plochu tvrdým Osmo Terasovým kartáčem k čištění teras a opláchněte velkým množstvím vody. Po cca 48 hodinách doby schnutí na nyní opět oživený povrch dřeva k trvalé ochraně naneste nátěr Osmo (např. Terasový olej nebo na oživené fasádní dřevo např.

Ochrannou olejovou lazuru nebo Selskou barvu). Předem je třeba podklad prověřit (doporučuje se aplikaci vyzkoušet na malé ploše). Pro strojové zpracování na terasách se doporučuje použít Osmo Stroj na čištění teras a podlah.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte vodou a mýdlem.

Obsažené látky:

Osmo Odšedňovač dřeva-Gel obsahuje biologicky rozložitelnou kyselinu oxalovou (< 5 %) a konzervační látky (C(M)IT/MIT). Výrobek neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd, sloučeniny chlóru a aminy.

Fyzikální vlastnosti:

hustota: 0,99 – 1,05 g/cm³
viskozita: > 70 s (DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropní)
zápach: slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplota vzplanutí: nerelevantní

Doba schnutí:

Přibližně 24-48 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50 % relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

1 litr postačí při jedné aplikaci pro přibližně 10 m² (v závislosti na stupni zašednutí). Vydatnost závisí významně na charakteru ošetřovaného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému a hoblovanému nebo řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.

Upozornění:

Kovy a slitiny a také choulostivé rostliny ochraňte

před přímým kontaktem. (např. užitkové a okrasné rostliny předem zakryjte malířskou fólií).

Skladování:

2 roky a více, je-li originální výrobek uchován dobře uzavřený. Chraňte před mrazem a před teplotami nad 30°C !

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (CMIT) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (MIT) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte styku s očima, kůží nebo



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz



TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstranění obalu:

Zbytky nátěrů a použité obaly odstraňte v souladu s požadavky zákona o odpadech (EU zákon č. 07 06 99). Prázdné nádoby odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů k recyklaci.

Barevnost:

6609 Bezbarvý

Balení:

0,5 l; 2,5 l; 5,00 l; 10,00 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

srpen 2019



Poděbradská 574/40,
Vysočany, Praha, 190 00



www.osmo.cz
www.au-mex.cz



+420 283 933 452



info@osmo.cz